

idropittura alla farina di quarzo per interni

opaco
liscio/bucciato fine
facile applicazione
buon punto di bianco
igienico
prevenzione ai batteri
traspirante

**CARATTERISTICHE**

Il HIDRO QUARZO è una pittura al quarzo che viene utilizzato su pareti di edifici poste all'interno. Va utilizzato anche all'esterno in condizioni ambientali non particolarmente severe e in condizioni climatiche caratterizzate da deboli sbalzi termici. E' dotato di buona resistenza ai frequenti lavaggi. Permette di ottenere coperture di elevato spessore e lo si può applicare sia a pennello per finiture lisce, che a rullo per finiture di aspetto bucciato.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|---|
| Peso specifico | 1,61 kg/l | Temperatura | Min 5°C - Max 35°C |
| Resina/Legante | Vinilico | Umidità relativa | <60% |
| Residuo secco | 69% ± 0,5 | Preparazione | Mescolare prima dell'uso |
| Aspetto del film | Opaco | Diluyente | Acqua potabile |
| Resist/Lavaggio | >500 cicli gadner | Pennello | 20 - 30% |
| Lavabilità | 15 giorni | Rullo | 20 - 30% |
| Permeabilità al Vapore acque | Alta | Pistola/Airless | 20 - 30% |
| COV contenuto | 2,1 g/l | Resa indicativa | 4 - 5 mq/l per mano |
| Confezioni | 14-5 litri | Numero mani | 2 |
| Presa di sporco | Bassa | Essiccazione | 1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa |

idropittura alla farina di quarzo per interni

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco per esterni ALFA STUCK o, per interni, con MURROTEX. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX o FISSATIVO per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

Applicare la finitura.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

■ APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.