

rivestimento decorativo  
a finitura policromatica



**effetto cangiante  
per interni  
rapida essiccazione  
facile applicazione  
multieffetto  
ecologico, inodore**



## CARATTERISTICHE

Rivestimento decorativo a finitura perlescente dall'aspetto metallico. Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con contrasti di luce che valorizzano gli ambienti interni, classici e moderni. Necessita del proprio FONDO SABRYA CLASSIC. Colori: SILVER - GOLD - METAL - ROSSO VENEZIA (cartella colori).

## CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo per interni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,98 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetico in emulsione	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	49% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato perlescente	Diluyente	Acqua potabile
Resist/Lavaggio	>10000 cicli gadner	Pennello	5-15%
Lavabilità	15 giorni	Spalter	10-15%
Permeabilità al Vapore acqueo	bassa	Resa indicativa	6 - 8 mq/l per mano
COV contenuto	3,1 g/l	Numero mani	2
Confezioni	4 - 2,5 - 1 litri	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Presa di sporco	Bassa		

## rivestimento metallizzato ad effetto policromatico

### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco CARSON STUCK e lo stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellata o rullo (mani incrociate).

Resa indicativa: 6-8 mq/l.

Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

Diluire con acqua al 10-15% ed applicare in 2 mani fino a completa saturazione dell'intonaco

Dopo 6-8 ore (in condizioni ottimali) procedere all'applicazione della finitura.

Resa indicativa: 10-12 mq/l.

Il fondo può essere applicato di colore bianco o colorato nello stesso tono della finitura, o in tonalità differenti per ottenere un effetto contrasto.

### APPLICAZIONE

- Effetto Pennellato: diluire il Sabrya Classic con acqua al 10-15% ed applicare con spalter a mani incrociate fino a completa saturazione dell'intonaco evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4-6 ore tra le due mani.

- Effetto Pioggia: diluire il Sabrya Classic con acqua al 5-10% ed applicare con pennellata in due mani seguendo la pennellata in una direzione unica, evitando accumuli di prodotto.

- Effetto Texture: applicare il fondo con rullo a pelo raso e ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare il Sabrya Classic con un pennello tipo spalter, senza diluire, lisciando in orizzontale e verticale.

### CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.