

smalto sintetico lucido

**facilità d'applicazione
forte aderenza
resistente
lavabile
basso peso specifico
brillante, satinato, metallico
anticorrosivo**



CARATTERISTICHE

Smalto anticorrosivo extra lucido e satinato per legno e ferro formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità alla luce. Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni. Di ottima pennellabilità e copertura è disponibile in una vasta gamma di toni RAL.

CAMPI D'IMPIEGO

Superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate; quali porte, infissi, battiscopa, travi, pannelli, ecc. Elementi d'arredamento, quali sedie, tavoli e mobili.

Superfici in ferro e in leghe d'acciaio nuove, vecchie o già precedentemente verniciate; quali cancellate, ringhiere, infissi metallici, ecc.

Su intonaco già trattato con un prodotto di fondo, MONET può essere utilizzato per realizzare finiture lucide e protettive (abbassamenti).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 - 1,20 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetica	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	62,5% ± 2,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Brillante	Diluyente	Acquaragia minerale
Resist/Lavaggio	>1000 cicli gadner	Pennello	Max 5%
Lavabilità	Alta	Rullo	Max 5%
Viscosità Ford 4 a 20°C	100-120"	Pistola/Airless	10 - 20%
COV contenuto	346 g/l (cat. x/BS)	Resa indicativa	8 - 12 mq/l per mano
Spessore film	60 - 80 micron (umido)	Numero mani	1 max 2
Confezioni	14- 2,5 - 0,75 litri	Essiccazione	8 ore al tatto 24 ore sopraverniciabile 24 ore profondità

smalto sintetico lucido

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI**- Superfici in legno non verniciate**

Dare una rapida carteggiata a secco per asportare le fibre sollevate. Pulire la superficie e asportare residui della lavorazione e l'eventuale resina con Diluente Nitro. Controllare che il legno non sia troppo umido. Su legni teneri e secchi o con assorbimento eccessivo applicare una mano di impregnante e carteggiare leggermente con carta abrasiva. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

- Superfici in legno precedentemente verniciati

Controllare lo stato delle vecchie verniciature. Asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti. Livellare le irregolarità del supporto. Fori screpolature e difetti possono essere trattati con stucco per legno esposto all'interno o stucco per esterni. Carteggiare e pulire le superfici. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

- Supporti in metallo ferroso mai verniciati:

Asportare la ruggine e residui della lavorazione ad alta temperatura del metallo, mediante sabbatura o con qualche altra azione abrasiva. Trattare la ruggine residua con un convertitore di ruggine. Pulire e sgrassare le superfici. Applicare una o due mani di antiruggine FERSON.

- Supporti in metallo ferroso già verniciati:

Asportare gli strati delle vecchie vernici non ben aderenti. Continuare con il ciclo per i metalli ferrosi mai verniciati.

- Supporti in lamiera zincata:

Asportare, se presenti, tutte le parti sfoglianti o poco aderenti delle vernici esistenti senza intaccare lo strato di zinco. Applicare il ZINCLASS per aumentare la protezione e l'adesione degli strati successivi.

- Intonaci e muri:

Controllare lo stato dell'intonaco e, se presenti, delle pitture. Asportare le pitture alla calce e alla tempera. Applicare una o due mani di pittura di fondo (es. SINTAL).

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua minerale come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua minerale subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.



Colorificio Carson

Via Circumvallazione, 20 - 81033 Casal di Principe (CE)

tel. 081 816 51 75 fax 081 278 29 62

www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com