

01/01/2018

Cod. 10.10 opaco
Cod. 10.13 satinato
Cod. 10.16 lucido

MATISSE MURI

idrosmalto acrilico all'acqua per muri



**opaco, satinato e lucido
per interno ed esterno
forte resa
punto di bianco
superlavabile
altissime prestazioni
inodore
smacchiabile**



CARATTERISTICHE

Idrosmalto acrilico opaco / satinato / lucido per interni ed esterni, dotato di forte copertura e grande resa, ottimo punto di bianco e buona dilatazione sui supporti murali. Forte ancoraggio, alta resistenza all'abrasione a secco, facile smacchiabilità, bassa presa di sporco e non ingiallisce nel tempo. Prodotto superiore per caratteristiche generali, viene impiegato come mano di finitura per locali di pregio. Certificato HACCP per contatto alimenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi e intonaci di malta di calce, nuovi o già pitturati, intonaci premiscelati.
Ottimo per la verniciatura di locali di pregio, camere, scuole, uffici, bar, alberghi, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OPACO

Peso Specifico	1,40 kg/l
Residuo secco	53% ± 0,5
Aspetto del film	Opaco (< 10 gloss)
Presa di sporco	Bassa
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)
Diluizione	Acqua 30-40%

SATINATO

Peso Specifico	1,30 kg/l
Residuo secco	50% ± 0,5
Aspetto del film	Satinato (< 30 gloss)
Presa di sporco	Molto bassa
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)
Diluizione	Acqua 10-20%

LUCIDO

Peso Specifico	1,26 kg/l
Residuo secco	48% ± 0,5
Aspetto del film	Brillante (> 75 gloss)
Presa di sporco	Molto bassa
Copertura	Classe 2 (ISO 6504-3)
Diluizione	Acqua 5-10%

OPACO - SATINATO - LUCIDO

Legante	Acrilico
Finezza	Fine (EN ISO 787-18)
Temp/Utilizzo	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	< 60%
Attrezzi	Pennello, Rullo, Spruzzo, Airless.
Resa	12-14 mq/l/mano
Essiccazione	1 ora al tatto, sopraverniciabile dopo 6 ore, completa in 24 ore.
Resist/Alcali	Resistente (UNI 10792 - 10795)
Resist/Lavaggio	Classe 1 (EN 13300)
Lavabilità	15 gg
COV	< 5 g/l
Confezioni	10-5 - 0,750 litri
Colori/Cartelle	Bianco, Tentazione di colori, NCS, Infinity System.

Per colori forti su basi neutre la diluizione è di 10-20%.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco CARSON STUCK o MUROTEX, ALFA STUCK (per esterno) e lo stucco in pasta READY o 4U (per interno).

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti della linea BIOSTERIL atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

IMPORTANTE: per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di EXTRA FIX come fondo pigmentato, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

IMPORTANTE: alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.