

lavabile opaco per interni (Classe A+)



**Classe A+
opaco mascherante
facile applicazione
alta copertura
bianchissima
igienizzante
traspirante**



CARATTERISTICHE

È una idropittura lavabile traspirante indicata per decorare e **igienizzare** gli ambienti interni, specialmente dove è richiesta un'**alta traspirabilità** per evitare il fenomeno di condensa. L'**ottima copertura** e l'**alta opacità** lo rendono fortemente **mascherante** sulle pareti. L'**alto punto di bianco** ridona luce alle superfici. Facile applicazione, buona stendibilità ed essiccazione bilanciata.

Formulato con materie prime a **COV = 0** e a norma per la **Classe A+** (esente da rilascio di solventi, formaldeide e sostanze nocive nell'ambiente). Contiene **olio ozonizzato** che rende l'ambiente tinteggiato più sano alla respirazione a rilascio lento e progressivo.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto per usi in interni, adatto per la pitturazione di ambienti a media e alta umidità come bagni e cucine, soffitti, ripostigli, cantine, garages, magazzini, capannoni e tutti gli ambienti ove viene richiesta una finitura specifica ad alta traspirabilità.

Applicabile su supporti cementizi, intonaci civili a malta base cementizia, su intonaci a malta di calce e malta bastarda sabbia/calce/cemento, su supporti pitturati purché ben aderenti, previo trattamento adeguato, cartongesso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,68 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetico in emulsione	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	69% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco < 10 gloss	Diluizione	Acqua potabile 25-35% Pennello 15-25% Rullo 30-40% Spruzzo/Airless
Permeabilità al Vapore acqueo	Altissima (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)	Resa indicativa	10-13 mq/l per mano
Finezza	Liscio al tatto	Numero mani	2
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Lavabilità	Classe 2 (ISO 11998)	COV	0g/l
Confezioni	14-4 litri		

lavabile opaco per interni (Classe A+)

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere CARSON STUCK o MUROTEX oppure stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti della linea BIOSTERIL atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

IMPORTANTE: per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di EXTRA FIX come fondo pigmentato, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.