

Membrana impermeabilizzante poliuretanic elastomerica pedonabile

**impermeabilizzante
monocomponente
idroresistente
alta elasticità
calpestabile**



CARATTERISTICHE

L'**S70 TRASPARENTE** è una membrana continua incolore a base poliuretanic elastomerica. Dona una finitura liscia, satinata, ad effetto bagnato.

I suoi punti di forza sono l'eccezionale aderenza, l'alta elasticità e la resistenza alla compressione. Indicata per impermeabilizzare le fughe delle piastrelle, forma una pellicola e altera leggermente l'aspetto originario senza alterarne il colore.

Il film conferisce un elevato grado di idrorepellenza e resistenza a pioggia, lavaggi, neve, ghiaccio, eliminando completamente l'assorbimento d'acqua e infiltrazioni nella struttura.

Per una applicazione con massime caratteristiche di adesione, resistenza ed elasticità, si consiglia di aggiungere l'ADDITIVO S70 (240 g su 14 litri di S70 TRASPARENTE).

CAMPI D'IMPIEGO

Utile per impermeabilizzare terrazze, balconi, pannelli edili, per giunture e coperture in cemento e calcestruzzo, sotto tegola e su mattoni, su pavimenti in ceramica, piastrelle e mattonelle.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,01 ± 0,01 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Poliuretanic	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	55% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Allungamento a rottura	8 N/mmq	Diluizione	10-15% con acqua.
Resist/Lavaggio	si	Attrezzi	rullo microfibra rasato (fibre da 6-7 mm)
Antiradice	si	Spessore strati	100-150 micron (strati sottili, consigliati 2 mani)
COV contenuto	80 g/l (cat I/BA: max 200 g/l)	Resa indicativi	4-6 mq
Confezioni	14 - 4 litri	Essiccazione	18-36 ore (dipendente dallo spessore applicato)

Membrana impermeabilizzante poliuretana elastomerica pedonabile

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere puliti, asciutti, coesi e maturi.

Non applicare in caso di basse temperature, in imminenza di pioggia, nelle giornate umide o con nebbia o rugiada, in inverno.

Su supporti umidi, attendere 6-7 giorni per evitare risalite di umidità che possono pregiudicare la corretta applicazione del prodotto.

Non dare nessun tipo di fondo, l'S70 TRASPARENTE si può applicare direttamente sulle superfici.

Miscelare con il promotore di adesione, l'ADDITIVO S70 (240 g su 14 litri di S70 TRASPARENTE).

Dopo la miscelazione attendere 30 minuti per l'applicazione.

Importante: dopo 15-20 giorni l'ADDITIVO S70 si neutralizza perdendo di efficacia, e si dovrà riaggiungere l'ADDITIVO S70 al prodotto.

Non si consiglia l'applicazione su piastrelle di colore bianco, con il tempo S70 tende ad ingiallire (fattore che si nota su superfici bianche o se viene applicato in modo parziale).

APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, umidità o gelo.

Non applicare a temperature inferiori a 10°C o superiori a 30°C.

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Si consiglia l'applicazione con rullo in microfibra rasato da 6-7 mm in 2 mani in strati sottili, 100-150 micron umido, strati spessi pregiudicano l'aspetto finale.

Procedere con l'applicazione di almeno due strati a distanza di 18-24 ore l'una dall'altra in modo uniforme su tutta la superficie.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.