

**incoloro  
alta resistenza  
pedonabile  
elevata aderenza  
non ingiallente**



## CARATTERISTICHE

Miscela di resine ed additivi per aumentare le caratteristiche del PROTEGUM. Il film ottenuto dalla sovrapposizione del PROTELAST risulta avere caratteristiche eccezionali come pedonabilità, idrorepellenza, adesione e resistenza all'acqua ed ai ristagni. Aumenta considerevolmente la durata del rivestimento.

## CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su guaine liquide come il PROTEGUM per aumentarne le caratteristiche.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,02 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica / poliuretanic	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	48% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido	Attrezzi	Pennello, rullo, airless
Carico/rottura	<5 MPa (23°C) UNI EN ISO 527-1	Diluizione	10-15% con acqua
Allung./rottura	>450% (23°C) UNI EN ISO 527-1	Resa indicativa	4 - 4,5 mq/l per mano
COV contenuto	5,9 g/l	Numero mani	1-2
Confezioni	14-5 litri	Essiccazione	24 ore completa

## protettivo pedonabile

### ■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

#### - Su coperture in guaina liquida

Attendere l'essiccazione completa della guaina ed applicare come da scheda.  
Una seconda mano assicura la qualità e ne definisce le massime resistenze.  
Il prodotto finale non modifica il colore del "fondo".

### ■ APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, eccessiva umidità o gelo.  
Non applicare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C oppure su superfici molto assolate.  
Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.  
Procedere con l'applicazione di due mani a distanza di 12-24 ore l'una dall'altra in modo uniforme su tutta la superficie.  
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.  
Proteggere dalla pioggia per 24-48 ore.

### ■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.  
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

### ■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.