

fondo uniformante alla calce



per interni ed esterni
ottima traspirazione
fondo aggrappante
alta adesione
antialga



CARATTERISTICHE

Fondo pigmentato a base di grassello di calce e leganti organici ad alta stabilità. Si impiega quale preparazione su nuovi e vecchi supporti trattati con finiture minerali. Ne migliora l'aspetto nel caso siano presenti rappezzi o irregolarità.

Per la sua natura minerale ha buon potere antialga.

Disponibile in Base Bianca o Base Neutra da poter colorare.

CAMPI D'IMPIEGO

Ideale dove si presentano restauri con numerose imperfezioni del supporto.

Per la sua natura minerale non applicare su vecchie pitture sintetiche (idropitture lavabili al quarzo e rivestimenti plastici).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,70 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Fiore di calce	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	71% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluyente	Acqua potabile 5-15%
Finitura	Ruvida	Attrezzi	Pennello, rullo
Permeabilità all'acqua	Media (UNI EN 1062-3)	Resa indicativa	0,3-0,5 mm - 3,0-3,5 maq/l
Permeabilità al Vapore acqueo	Media (UNI EN ISO 7783-2)	Essiccazione	1-2 ore al tatto 24 ore completa
COV contenuto	2,7 g/l		
Confezioni	14-5 litri		

fondo uniformante alla calce

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti; livellare le irregolarità con prodotti idonei per il consolidamento dei supporti; carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Eventualmente additivare con prodotti atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

■ APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto all'esterno in caso di esposizione diretta al sole, con elevate o basse temperature (da +5°C a +35°C), in caso di pioggia imminente, gelo, nebbia o elevata umidità.

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Inumidire il muro.

Applicare il fondo pigmentato FONDO UNIFORM MINERALE bianco o in tinta con la finitura.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.