

pittura opaca di fondo

**bianco opaco
riempitivo
su legno, ferro e muro
facilmente carteggiabile
tenace aderenza
rapida essiccazione**



CARATTERISTICHE

Fondo riempitivo cementante bianco opaco con elevata copertura, buona dilatazione, rapida essiccazione e facile carteggiabilità.

Per l'applicazione su supporti in legno e come mano di fondo per materiali ferrosi e intonaci minerali.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti in legno, ferro e pareti nuove o già precedentemente verniciate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 - 1,70 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetica	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	58% ± 2,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Spessore/mano	40-70 micron	Diluyente	Acquaragia minerale
Aspetto del film	Opaco	Pennello	Max 5%
Colore	Bianco	Rullo	Max 5%
COV contenuto	290 g/l (cat. I/BS)	Pistola/Airless	10 - 20%
Confezioni	2,5 - 0,50 litri	Resa indicativa	5 - 6 mq/l per mano
		Numero mani	1-2
		Essiccazione	3 - 5 ore al tatto 24 ore sopraverniciabile 24 - 30 ore profondità

pittura opaca di fondo

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Superfici in legno

Carteggiare leggermente per eliminare le fibre sollevate del legno.

Eliminare le vecchie pitture non ben aderenti e carteggiare tutte le superfici verniciate.

Eliminare eventuali presenze di resine proprie del legno.

Stuccare le superfici con stucco 4U, carteggiare ed eliminare la polvere.

- Intonaci e muri:

Assicurarsi che le pareti siano asciutte e ben consolidate.

Rimuovere spazzolando e lavando le efflorescenze presenti.

Eliminare le vecchie pitture non ben aderenti e carteggiare tutte le superfici verniciate.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere Carson Stuck o stucco in pasta Ready.

Carteggiare le stuccature con carta vetro.

Eliminare la polvere di carteggiatura.

■ APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua minerale come da scheda.

Applicare su fondo asciutto e pulito 2 mani di SINTAL.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua minerale subito dopo l'uso.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.