

stucco professionale per rasature fini

**finitura liscia
poco assorbente
bianco
facile carteggiatura
rapida
spessore 0 - 4 mm**

**CARATTERISTICHE**

Stucco rasante in polvere bianco, riempitivo e livellante, a finitura liscia per rasature fini di facile carteggiatura. Uniforma l'assorbimento delle superfici murali, evita la formazione di macchie nei colori sovrastanti.

ideale per rasature parziali e totali per finiture di pregio.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere	Preparazione	50% (1 parte d'acqua con 2 parti di stucco)
Legante	Cemento	Miscelatore	Trapano a bassi giri
Colore	Bianco	Applicazione	Frattazzo in acciaio o spatola
Confezioni	20 - 5 kg	Spessore per strato	0 - 4 mm
Temperatura	Min 5°C - Max 35°C	Pot Life	2 - 3 ore
Umidità relativa	<60%	Essiccazione	24 ore

stucco professionanle per rasature fini

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

■ APPLICAZIONE

Miscelare MUROTEx con acqua potabile con un trapano a bassa rotazione o manualmente.

Applicare con frattazzo in acciaio o spatola. Lo spessore massimo per strato è di 0 - 4 mm.

La miscela è utilizzabile per 2 - 3 ore.

Procedere all'applicazione del ciclo di finitura non prima di 24 ore.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il sacco. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.