REMAKE

smalto monocomponente all'acqua per alte prestazioni

satinato (>20 gloss)
idrorepellente
alta aderenza
antigraffio
antiscivolo
inodore

CARATTERISTICHE

Prodotto verniciante universale che per la sua versatilità è adatto agli usi più disparati in interno ed esterno.
Aderisce fortemente a molti tipi di supporti ed è resistente all'abrasione, agli urti, ai graffi e all'usura.
È inodore, di facile applicazione, lavabile e a bassa presa di sporco.
Per aumentare l'adesione e le resistenze si consiglia di aggiungere l'**ADDITIVO REMAKE** (1 confezione per 0,750 di REMAKE, 3 confezioni per 2,5 litri).

CAMPI D'IMPIEGO

Si può applicare su tutti i tipi di pavimentazione: cemento, piastrelle, grès, in pietra e in graniglia.
Ottimo per pavimenti di garages, patii, cantine, per mobili e porte. È pedonabile e carreggiabile.
Adatto per pavimentazioni in interni. Il REMAKE teme l'umidità, evitare l'utilizzo su pavimentazioni esterne e tutti i materiali che trattengono l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,28 kg/l
Resina/Legante	Polimero Acrilica
Residuo secco	58% ± 0,5
Aspetto del film	Satinato > 20 gloss
Resist/Lavaggio	Classe 1 (EN13300)
Copertura	Classe 1 (ISO 6504-3)
Pedonabile e Carreggiabile	Dopo 24/48 ore
Presa di sporco	Bassa
Confezioni	2,5 litri - 750 ml

Temperatura	Min 8°C - Max 30°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	Acqua potabile 3-6% Pennello 5-10% Rullo 10-15% Pistola/Airless
Resa indicativa	12-14 mq/l per mano
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa
COV	125 g/l

COLORIFICIO CARSON
Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com

REMAKE

01/02/2020

Cod. 32.20

smalto monocomponente all'acqua per alte prestazioni

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Su piastrelle o superfici poco assorbenti come metalli e ferro

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.
In presenza di muffe nelle fughe, trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa e carteggiare con carta vetro a grana media.

-Su superfici in cemento all'interno

Per evitare distacchi superficiali, applicare solo quando la superfice è completamente asciutta e priva di umidità.
Applicare su pavimentazioni in cemento stagionato di almeno 60 giorni.
La temperatura delle superfici deve essere compresa tra +10°C e +30°C.
Eliminare ogni traccia di sporco, grasso, olio o polvere lavando con detergenti e acqua.
Su superfici che tendono a spolverare, fissare e consolidare con una mano di FIX ACRILICO diluito al 100% con acqua (1:1).
Attendere 2-4 giorni prima dell'applicazione del REMAKE per eliminare l'umidità delle superfici.

Per aumentare l'adesione e le resistenze si consiglia di aggiungere l'**ADDITIVO REMAKE** (1 confezione per 0,750 di REMAKE, 3 confezioni per 2,5 litri).

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con acqua come da scheda.
Applicare il **REMAKE** con rullo a pelo raso (o pennello per acrilici) diluendo con max 5-10% d'acqua, in 2 mani, a distanza di 5-6 ore fra loro.
Dare 2 o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.
IMPORTANTE: alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

COLORIFICIO CARSON
Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com