RINOVA LEGNO

primer rinnovalegno

rapida essiccazione
facile applicazione
protegge da UV
colore paglino
alta aderenza

CARATTERISTICHE

Primer all'acqua per il trattamento ed il recupero di manufatti in legno degradati e usurati dall'esposizione all'esterno. L'applicazione di questo fondo consente di sovraverniciare con finiture leggermente colorate e ridonare al manufatto l'aspetto del legno appena verniciato.
Si può applicare sia su manufatti in legno esposti all'esterno (rivestimenti, recinzioni, panchine, fioriere) che su mobili o arredi all'interno.
Ripristina l'aspetto del legno originale, dotato di tenace aderenza su legno, protegge il legno dagli attacchi degli insetti e dai raggi UV.
È poco riempitivo per conservare la naturale bellezza delle venature lignee.
In tinta paglino naturale,consente la sovrapplicazione del VERNIS AQUA IMPREGNANTE CERATO.
È ideale quale fondo per realizzare l'effetto legno su supporti ferrosi .

CAMPI D'IMPIEGO

Tutti ripristinare i manufatti lignei degradati e per l'effetto legno su supporti ferrosi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,24 kg/l
Resina/Legante	Acrilica
Aspetto del film	Opaco
Confezioni	2,5 - 0,75 litri
COV contenuto	11 g/l (Cat c/BA max 30)

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluizione	5% d'acqua
Attrezzi	Pennello, spruzzo.
Resa indicativa	8-10 mq/l per mano
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopraverniciabile 24 ore completa

COLORIFICIO CARSON
Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com

RINOVA LEGNO

primer rinnovalegno

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pulire le superfici da trattare, asportando polvere ed eventuali tracce di sporco.

Superfici in legno non verniciate:
Il supporto deve essere ben carteggiato con grana media seguendo la venatura naturale del legno e prima dell'applicazione ben ripulito da sporco e polvere di carteggiatura.

Superfici in legno già trattate:
I vecchi strati di vernice vanno carteggiati a fondo e completamente ripuliti nelle zone in cui la vecchia vernice si sfoglia. La superficie deve essere ripulita da polvere e sporco prima dell'applicazione.
Se i vecchi strati di vernice coprono completamente la venatura del legno e la si vuole ripristinare sarà necessario operare con prodotti di sverniciatura prima del RINOVA LEGNO.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.
Diluire il prodotto con acqua come da scheda.
Dare una mano o più mani incrociate a distanza di 5-6 ore.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

COLORIFICIO CARSON

Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com