

fondo poliuretano all'acqua

**buona resistenza all'abrasione
resistente agli agenti chimici
catalizzatore per l'MC300
film flessibile e duro**



CARATTERISTICHE

Da applicare come fondo monocomponente per parquet diluito al 400% con acqua. Miscelato tal quale al 10% con la vernice MC 300 funge da catalizzatore. Il film ottenuto risulta avere buona flessibilità, duro ed con buona resistenza all'abrasione e agli agenti chimici.

CAMPI D'IMPIEGO

Fondo monocomponente per pavimenti in legno ed altri materiali. Utilizzabile anche quale catalizzatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05±0,05 kg/l
Resina/Legante	Polisocianato alifatico
Residuo secco	70%±0,5
Aspetto del film	Satinato
Resist/Lavaggio	alta
COV contenuto	290 g/l
Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<10%
Confezioni	2,5 - 1 litri

Preparazione Mescolare prima dell'uso

Quale fondo

Diluizione 400% con acqua

Attrezzi Pennello, rullo

Resa indicativa 10-14 mq/l

Numero mani 2

Essiccazione 1 ora al tatto
24 ore completa

Quale catalizzatore

Diluizione tal quale

Rapporto catalisi 10%

fondo poliuretano all'acqua

■ PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- **Quale fondo**

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

- **Quale catalizzatore**

Attenersi alla scheda dell'MC300

■ APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Diluire il prodotto con acqua al 400% (1 litro di prodotto con 4 litri d'acqua). Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

■ CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 6 mesi dalla data di produzione.

■ AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.