

PRIMER LASTOMER

09/2024 - cod.21.10



Isolante elastomerico

- fondo ancorante
- elastomerico
- isolante
- forte adesione sui supporti
- alto potere isolante
- antifalga
- aumenta l'idrorepellenza dei cicli
- indicato per esterni ed interni
- alta resistenza
- consolidante
- ottima scorrevolezza



DESCRIZIONE

Isolante fissativo incolore, consolidante, aggrappante per interno ed esterno, a base di speciali resine elastomeriche a basso odore.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato. Indicato per pareti con presenza di microlesioni ed esposte alle intemperie.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1 kg/l	Permeabilità all'acqua	n.d.
Solidi in volume	50% ± 0,5	Resistenza all'abrasione a umido	n.d.
Resa teorica	20/30 mq/l per strato in Funzione della diluizione e delle condizioni del supporto	Granulometria	n.d.
Diluizione	30-100% con acqua	Copertura	n.d.
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo o airless	Resistenza agli alcali	n.d.
Tempi di essiccazione	1 ora al tatto	Conducibilità termica	n.d.
Sovraverniciabile	6 ore	Lambda (ciclo completo)	n.d.
Brillantezza	n.d.	Reazione al fuoco	n.d.
Permeabilità al vapore acqueo	n.d.	COV	8,1 g/l
		Confezioni	14 - 5 litri

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione:

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Spruzzo	Airless
Diluente	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Volume	30-100%	30-100%	30-80%	30-50%
Diam. ugello			1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione ug.			3-4 atm	140 atm

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare uno strato compatto ed omogeneo. Diluire il prodotto come da indicazioni in scheda tecnica.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%. Evitare di lavorare su supporti soleggiati.

Non applicare il prodotto su supporti umidi, bagnati e non coesi. In caso di pioggia, interrompere immediatamente l'applicazione.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**
- **Punto d'infiammabilità (DIN 53213)**
- **Non rilevante**

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.
- Contenuto VOC 8,1 g/l

CODIFICA PRODOTTO

EN 1062: G0-E0-S0-V0-W0-A0-C0

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

PRIMER LASTOMER – Specifica Prodotto

Applicazione di isolante ad acqua incolore elastomerico indicato per esterni ed interni. Forte ancoraggio, dotato di ottima resistenza e idrorepellenza atta a migliorare l'adesione dei cicli di finitura, tipo (**PRIMER LASTOMER**).

Resa teorica 20/30 m²/l per strato in funzione dell'assorbimento del supporto. Con contenuto solidi in volume pari a circa 50% e peso specifico di circa 1Kg/l. Diluizione: pronto all'uso. Applicabile con rullo o pennello.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità con stucco **ALFASTUCK** diluito con **FONDO LASTOMER**. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe, trattare preventivamente le superfici con **Biosteril Detergente**, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti con lo specifico additivo della linea **Biosteril**, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

Primo strato - Fissativo:

applicare uno strato di fissativo:

Uno strato di:	PRIMER LASTOMER	Isolante ancorante elastomerico	Trasparente	Per supporti in buone condizioni
----------------	--------------------	------------------------------------	-------------	----------------------------------

Fondo intermedio del ciclo elastomerico

Applicare uno o due strati di fondo intermedio:

Uno o due strati di:	FONDO UNIFORM LASTOMER	Fondo uniformante elastomerico	Pigmentato	Per supporti con presenza di microlesioni dinamiche o rappezzi superficiali da mascherare
----------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------	---

Fondo intermedio del ciclo elastomerico

Applicare uno o due strati di fondo intermedio:

Due strati di:	LASTOMER	Pittura elastomerica al quarzo	Bianco e base	Per supporti con presenza di microlesioni dinamiche a finitura liscia
----------------	----------	--------------------------------	---------------	---

Finiture alternative:

Compatibile con tutte le finiture acriliche e viniliche da interni o esterni.

N.B. non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.