

SABRYA MATT

09/2024 - cod.18.70

Rivestimento decorativo sabbia opaco

- lavabile
- interni ed esterni
- opaco
- attinabile con sistema tintometrico "ICS"
- eccellente scorrevolezza e pennelabilità
- applicazione con pennello spalter

DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo lavabile per interni ed esterni dall'aspetto sabbia opaco. Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti con contrasti di luce che valorizzano gli ambienti interni, classici e moderni.

CAMPI D'IMPIEGO

Pittura decorativa a finitura opaco per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 kg/l	Aspetto del film	Opaco
Solidi in volume	50% $\pm$ 0,5	Resistenza all'abrasione umida	Alta
Resa teorica	6 - 8mq/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto	Permeabilità al vapore acqueo	secondo UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2
Diluizione con acqua	15-25%	Confezioni	2,5 - 1 litri
Tempi di essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sovraverniciabile	COV	2,6 g/l

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione:

Miscelare accuratamente il prodotto prima e durante l'utilizzo.

Riprodurre il colore al tintometro con il sistema INFINITYCOLORSYSTEM o coloranti universali.

Il prodotto è diluibile (15-25%) con acqua.

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante l'applicazione.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%

Il prodotto raggiunge la sua resistenza all'abrasione umida, dopo almeno 15 gg dall'applicazione, in funzione delle condizioni ambientali. Qualsiasi tentativo di lavaggio effettuato prima della totale essiccazione del prodotto, potrebbe comprometterne, in maniera permanente, l'aspetto estetico finale.

- Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 12 mesi (teme il gelo)
- Punto d'inflammabilità (DIN 53213)
- Non rilevante

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs. n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.
- Contenuto VOC = 3,1 g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere **CARSON STUCK** o **MUROTEx** oppure stucco in pasta **READY** o **4U**. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. Applicare idoneo fissativo, come indicato nella successiva tabella (cicli di applicazione) per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello. **IMPORTANTE:** applicare uno o due strati di **Fondo Uniformante (UNIDECOR)** per decorativi con pennellata o rullo (pennellate/rullate ad incrocio). In presenza di muffe, trattare le superfici con **Biosteril Detergente**, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti con lo specifico additivo della linea Biosteril, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

- Applicazione:

Effetto Pennellato: diluire con acqua al 15-25% ed applicare con pennello spalter a mani incrociate fino a completa saturazione del prodotto evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4-6 ore tra le due mani.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

Primo strato - Fissativo:

Applicare uno dei seguenti fissativi in funzione del supporto da trattare:

Uno strato di:	FISSATIVO	Fissativo aggrappante vinilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ACRILICO	Fissativo aggrappante acrilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ANTIMUFFA	Fissativo aggrappante antialga	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	EXTRAFIX	Fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica	Pigmentato	Per supporti poco assorbenti e colorati

Fondo uniformante per decorativi:

Uno strato di:	UNIDECOR	Fondo uniformante per decorativi
----------------	----------	----------------------------------

Finitura:

Uno strato di:	SABRYA MATT	PITTURA DECORATIVA OPACA SABBIATA
----------------	-------------	-----------------------------------

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SABRYA MATT – Specifica Prodotto

Applicazione di pittura lavabile ad effetto satinato, decorativa, applicabile a pennello spalter in due strati (4-6 ore tra il primo ed il secondo strato) tipo **SABRYA MATT**.

Basso permeabilità al vapore acqueo. Resistenza all'abrasione umida Alta. Resa teorica 8-10 mq/l per strato. Con contenuto solidi in volume pari a circa 49 % e peso specifico di circa 1,30 Kg/l. Diluizione 10-20%. Applicabile con pennello spalter a pennellate incrociate.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti alla sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.