

ACRILGUM FLEX F

02/2026 - cod.15.50



Guaina liquida fibrorinforzata elastomerica pedonabile

- alta elasticità
- fibra antiristagno
- alta resistenza agli shock termici
- impermeabilizzante
- monocomponente
- idroresistente
- facile applicazione
- alta copertura
- per interni ed esterni
- ottima dilatazione
- eccellente pennellabilità

DESCRIZIONE

Rivestimento acrilico fibrorinforzato pedonabile ad alta elasticità a base di resine elastomeriche. Ideale per impermeabilizzare tetti, terrazze, fioriere, grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine bituminose, piste ciclabili, campi sportivi, pavimentazioni in cemento e per incapsulare strutture e oggetti in cemento-amianto.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su tappetini d'asfalto o in cemento e manti bituminosi, su intonaci di malta di calce e malta bastarda, intonaci di sabbia e calce aerea, nuovi o già pitturati, supporti in gesso, intonaci civili a base di malta cementizia, asciutti e completamente maturati, previo trattamento adeguato. Colori: Bianco, Grigio, Rosso, Nero, Trasparente, Verde.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,55 kg
Solidi in volume	65% ± 0,5
Resa teorica	4/4,5 mq/l per strato in Funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Diluizione con acqua	5-30%
Aspetto del film	opaco
Tempi di essiccazione Sovraverniciabile	12/16 ore al tatto dopo 24 ore
Attrazzi	ruolo, pennello, spruzzo ed airless
Permeabilità al vapore acqueo	n.d.

Permeabilità all'acqua	n.d.
Carico/rottura	<5Mpa(23°C) UNI EN ISO527-1
Allungamento/rottura	>450%(23°) UNI EN ISO 527-1
Resistenza al lavaggio	N.D.
Resistenza alla Carbonatazione	n.d.
Granulometria (S)	Liscio al tatto
Antiradice	Si
COV	2,1 g/l
Confezioni	20 kg

CODIFICA PRODOTTO

EN 1062: G0-E0-S0-V0-W0-A0-C0

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione:

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione	Rullo	Pennello	Spruzzo	Airless
Diluyente	Acqua	Acqua	Acqua	Acqua
Volume	5-15%	5-15%	10-15%	10-15%
Diam. ugello			1-2 mm	0,43-0,48 mm
Pressione ug.			3-4 atm	140 atm

Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso

N.B. i dati riportati per l'applicazione a spruzzo o ad airless sono puramente indicativi. Il prodotto contiene inerti per cui, la buona riuscita del lavoro, dipende solo ed esclusivamente dal macchinario utilizzato, per il quale vi consigliamo di confrontarvi con la casa produttrice per avere maggiori informazioni in merito alla corretta scelta del sistema (a membrana o pistone), degli ugelli e della pressione da utilizzare

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare due strati a incrocio a distanza di 12-24 ore. Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Non applicare il prodotto se vi è minaccia di pioggia, umidità o gelo. Lavorare a temperature tra 10°C e i 30°C con U.R. <60%. Procedere con l'applicazione di almeno due strati a distanza di 18-24 ore l'una dall'altra in modo uniforme su tutta la superficie. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Proteggere dalla pioggia per almeno 48 ore.

N.B. Diluire il primo strato dal 5 al 15% con acqua, applicare in maniera compatta ed omogenea. A supporto asciutto (18/24 ore) applicare il secondo strato con una diluizione massima del 5%

Il prodotto raggiunge la sua completa reticolazione dopo 48 ore dall'applicazione, in funzione delle condizioni ambientali. Qualsiasi tentativo di lavaggio effettuato prima della totale essiccazione del prodotto, potrebbe comprometterne, in maniera permanente, l'aspetto estetico finale.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**
- **Punto d'infiammabilità (DIN 53213)**
- **Non rilevante**

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

Contenuto VOC = 2,1 g/l.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Su coperture in guaina, bitume e asfalto

Asportare ogni traccia di guaina, bitume o asfalto non aderente con spazzola metallica. In presenza di rigonfiamenti, incidere con una lama, sollevare i lembi e incollare con lo stesso materiale utilizzato per l'incollaggio. Attendere 12-24 ore per la ricopertura con Acrilgum flex f.

- Su terrazzi, tetti o balconi in cemento

La zona da trattare deve essere pulita, asciutta e stagionata. Ripulire asportando frammenti di intonaco non perfettamente aderenti. Per una impermeabilizzazione, inertizzazione e incapsulamento delle superfici, ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o sporcizia. Applicare il fondo RAW GRIP su tutta la superficie per fissare e bloccare eventuali fibre e promuovere meglio l'adesione del ACRILGUM FLEX F.

- Su tettoie in cemento-amianto

In presenza di efflorescenze e muffe applicare prodotti specifici per un risanamento delle superfici. Per eliminare piccoli buchi e cavillature dell'intonaco utilizzare lo stucco ALFA STUCK specifico per esterni. Dopo 12-24 ore dall'ultima rasatura, applicare l'isolante FIX su tutta la superficie per migliorare l'adesione del acrilgum flex f.

- Su tappetini in asfalto

Si consiglia di aggiungere al prodotto il 25% (250 g per litro) di quarzo sferico depolverizzato (0,1-0,3 mm) e di riempire le cavità del tappetino in asfalto con un rastrello in gomma (boiaccia). Ripetere l'operazione fino a saturazione delle cavità. Finire il trattamento con il prodotto non additivato, diluito con il 20-25% d'acqua.

- Su supporti in cemento

La zona da trattare deve essere pulita, asciutta, stagionata e non deve avere parti friabili. In presenza di buchi, cavillature o parti del supporto rovinate, riparare con lo stesso materiale. Applicare una mano di isolante FIX su tutta la superficie per migliorare l'adesione dell'ACRILGUM FLEX F e uniformare gli assorbimenti. Attendere 12-24 ore prima di applicare la pittura.

- Su tettoie in cemento-amianto

Per una impermeabilizzazione, inertizzazione e incapsulamento delle superfici, ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere o sporco. In presenza di efflorescenze e muffe applicare prodotti specifici per un risanamento delle superfici. Applicare l'isolante FIX su tutta la superficie per fissare e bloccare eventuali fibre e promuovere meglio l'adesione del acrilgum flex f.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

Primo strato - Fissativo:

Applicare uno dei seguenti fissativi in funzione del supporto da trattare:

Uno strato di:	FIX ACRILICO	Fissativo aggrappante acrilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	RAW GRIP	Fondo aggrappante universale	Incolore	Per supporti irregolari e sfarinanti
Uno strato di:	PLYFOND	Primer a solvente a base di pliolite	Incolore	Per supporti polverosi e difficili

Finitura:

Due strati di:	ACRILGUM FLEX F	Guaina liquida elastomerica
----------------	-----------------	-----------------------------

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 10 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

ACRILGUM FLEX F – Specifica Prodotto

Applicazione di speciale guaina a base di resine elastomeriche ideale per l'impermeabilizzazione di grondaie, cornicioni, tettoie in eternit o lamiera zincata, guaine bituminose, tipo **ACRILGUM FLEX F**.

Resa teorica 4/4,5 m²/l per strato. Con contenuto solidi in volume pari a circa 64% e peso specifico di circa 1,28 Kg/l. Diluizione 5-30% in funzione dell'attrezzo utilizzato. Prodotto per usi in esterno ed interno.



Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti alla sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.