

ALFA STUCK

09/2024 - cod.23.00



Stucco in polvere specifico per esterni

- finitura liscia al tatto
- interni ed esterni
- carteggiabile
- spessore 0-4 mm
- consolidante
- riempitivo
- bianco
- buona scorrevolezza

DESCRIZIONE

Stucco rasante a base cementizia e polvere di quarzo particolarmente adatto per la rasatura delle pareti. Per la sua plasticità e resistenza viene usato come riempitivo per eliminare buchi e screpolature su muri. Composto da materie prime d'alta qualità, ALFA STUCK previene il distacco della vernice finale.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.
Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo tratta-mento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere
Legante	Cemento
Resa teorica	300-500 gr/mq per strato in funzione delle condizioni del supporto
Colore	Bianco
Preparazione	50% (1 parte d'acqua con 2 parti di stucco)
Spessore per strato	0 - 4 mm

Applicazione	Taloscia in acciaio o spatola
Pot Life (vita utile)	2-3 ore
Sovraverniciabile	4-12 ore
Essiccazione	dopo 24 ore
Confezioni	20 - 5 kg

MISCELAZIONE

Versare il prodotto in apposito contenitore fino a raggiungere la quantità necessaria, aggiungere acqua pulita nella seguente misura: 50% (una parte di prodotto in polvere e due parti di acqua) e mescolare a mano o con agitatore meccanico avendo cura di utilizzare recipienti ed arnesi perfettamente puliti fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare l'impasto a riposo per 2-3 minuti prima dell'applicazione. La lavorazione avviene con spatola, frattazzo e cazzuola. Evitare di diluire parti di materiale in fase di indurimento, tentare di ripristinarli non darebbe lo stesso risultato. Trattare i giunti avendo cura di annegare apposito nastro di rinforzo. L'inizio dell'indurimento dipende dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo. Residui di materiale indurito nei recipienti e negli utensili utilizzati riducono il tempo di lavorazione. Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Applicare due strati a incrocio a distanza di 5-6 ore. Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%

Il prodotto raggiunge la sua resistenza all'abrasione umida, dopo almeno 15 gg dall'applicazione, in funzione delle condizioni ambientali. Qualsiasi tentativo di lavaggio effettuato prima della totale essiccazione del prodotto, potrebbe comprometterne, in maniera permanente, l'aspetto estetico finale.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**

- **Punto d'infiammabilità (DIN 53213)**

- **Non rilevante**

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti, macchie di olio o residui grassi. In presenza di muffe trattare le superfici con Biosteril Detergente, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti di finitura con lo specifico additivo della linea Biosteril, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

ALFA STUCK – Specifica Prodotto

Applicazione di stucco in polvere plastico a base di cemento e polvere di quarzo particolarmente adatto per la rasatura di pareti esterne, tipo **ALFA STUCK**.

Preparare il prodotto con 1 parte di polvere e due parti di acqua. Prodotto per uso esterno, applicabile su supporti cementizi, intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato

CICLO DI APPLICAZIONE

Fissativo.

Applicare uno dei seguenti fissativi in funzione del supporto da trattare:

Uno strato di:	FIX ACRILICO	Fissativo aggrappante acrilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ANTIMUFFA	Fissativo isolante igienizzante antimuffa e antialga	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	PLYFOND	Fondo a solvente a base di pliolite	Trasparente	Per supporti alcalini e polverosi
Uno strato di:	EXTRAFIX	Fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica	Pigmentato	Per supporti poco assorbenti e colorati

Finitura:

Uno strato di:	ALFA STUCK	Stucco in polvere per esterni
----------------	------------	-------------------------------

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.