

ICEBERG

09/2024 - cod.17.20



Pittura ad effetto metallico luminescente

- lavabile
- interni ed esterni
- effetto metallo
- luminescente
- attinabile con sistema tintometrico "ICS"
- eccellente scorrevolezza e pennelabilità
- fine al tatto
- applicazione con pennello spalter

DESCRIZIONE

Pittura decorativa lavabile per interni dall'aspetto metallico vivo, molto luminescente. Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con alti contrasti di luce che valorizzano gli ambienti interni, classici e moderni interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Pittura decorativa a finitura perlescente per interni ed esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 kg/l
Solidi in volume	50% ± 0,5
Resa teorica	8/10 mq/l per strato in funzione della diluizione e delle condizioni del supporto
Diluizione con acqua	10-20%
Tempi di essiccazione Sovraverniciabile	1 ora al tatto dopo 6 ore

Aspetto del film	Metallico satinato
Resistenza all'abrasione umida	???
Permeabilità al vapore acqueo	Bassa?) secondo UNI 10795 – UNI EN ISO 7783-2 SD=?
Attrazzi	Pennello, Spalter
Presa di sporco	Bassa
COV	3,1 g/l
Confezioni	2,9 - 1 litri

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelazione:

Miscelare accuratamente il prodotto prima e durante l'utilizzo.

Riprodurre il colore al tintometro con il sistema INFINITYCOLORSYSTEM o coloranti universali.

Il prodotto è diluibile (10-20%) con acqua.

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante l'applicazione.

Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%

Il prodotto raggiunge la sua resistenza all'abrasione umida, dopo almeno 15 gg dall'applicazione, in funzione delle condizioni ambientali. Qualsiasi tentativo di lavaggio effettuato prima della totale essiccazione del prodotto, potrebbe comprometterne, in maniera permanente, l'aspetto estetico finale.

- Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 12 mesi (teme il gelo)
- Punto d'inflammabilità (DIN 53213)
- Non rilevante

SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI

- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.lgs. n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (VOC) nell'ambiente.
- Contenuto VOC = 3,1 g/l

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere **CARSON STUCK** o **MUROTEx** oppure stucco in pasta **READY** o **4U**. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. Applicare idoneo fissativo, come indicato nella successiva tabella (cicli di applicazione) per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello. **IMPORTANTE:** applicare uno o due strati di **Fondo Uniformante Silossanico** per decorativi con pennellata o rullo (pennellate/rullate ad incrocio). In presenza di muffe, trattare le superfici con **Biosteril Detergente**, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti con lo specifico additivo della **linea Biosteril**, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

- Applicazione:

Effetto Pennellato: diluire con acqua al 10-15% ed applicare con pennello spalter a mani incrociate fino a completa saturazione del prodotto evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4-6 ore tra le due mani. - Effetto Pioggia: diluire con acqua al 5-10% ed applicare con pennellata in due mani seguendo la pennellata in una direzione unica, evitando accumuli di prodotto. - Effetto Texture: applicare il fondo con rullo a pelo raso e ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare il prodotto con un pennello spalter, senza diluire, lisciando in orizzontale e verticale.

CICLO DI APPLICAZIONE INTERNO/ESTERNO

Primo strato - Fissativo:

Applicare uno dei seguenti fissativi in funzione del supporto da trattare:

Uno strato di:	FISSATIVO	Fissativo aggrappante vinilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ACRILICO	Fissativo aggrappante acrilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ANTIMUFFA	Fissativo aggrappante antialga	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	EXTRAFIX	Fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica	Pigmentato	Per supporti poco assorbenti e colorati

Fondo uniformante per decorativi:

Uno strato di:	UNIDECOR	Fondo uniformante per decorativi
----------------	----------	----------------------------------

Fondo uniformante per decorativi:

Uno strato di:	ICEBERG	Pittura ad effetto metallico luminescente
----------------	---------	---

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

ICEBERG – Specifica Prodotto

Applicazione di pittura lavabile ad effetto metallico luminescente, decorativa, con leggera satinatura, applicabile a pennello spalter in due strati (4-6 ore tra il primo ed il secondo strato) tipo (**ICEBERG**).

Basso permeabilità al vapore acqua. Resistenza all'abrasione umida Alta. Resa teorica 8-10 mq/l per strato. Con contenuto solidi in volume pari a circa 50 % e peso specifico di circa 1,10 Kg/l. Diluizione 10-20%. Applicabile con pennello spalter a pennellate incrociate.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti alla sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.