

MUROTEx

09/2024 - cod.23.30



Stucco professionale per rasature fini

- anti alcalino
- finitura liscia al tatto
- aggrappante
- uniformemente
- basso assorbimento
- interno
- carteggiabile
- spessore 0-4 mm
- consolidante
- riempitivo
- bianco
- buona scorrevolezza

DESCRIZIONE

Stucco rasante in polvere bianco, riempitivo e livellante, a finitura liscia per rasature fini, di facile carteggiatura. Uniforma l'assorbimento delle superfici murali, evita la formazione di macchie nei colori sovrastanti. ideale per rasature parziali e totali per finiture di pregio.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.
Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere	Brillantezza (G)	opaco
Legante	Cemento	Sovraverniciabile	4 - 12 ore
Colore	Bianco	Brillantezza (G)	Opaco
Resa teorica	300-500 gr/mq per strato in funzione del supporto	Applicazione	Frattazzo in acciaio o spatola
Spessore per strato	0 - 4 mm	Confezioni	20 – 5 kg
Preparazione	50% (1 parte d'acqua con 2 parti di stucco)		

MISCELAZIONE

Versare il prodotto in apposito contenitore fino a raggiungere la quantità necessaria, aggiungere acqua pulita nella seguente misura: 50% (una parte di prodotto in polvere e due parti di acqua) e mescolare a mano o con agitatore meccanico avendo cura di utilizzare recipienti ed arnesi perfettamente puliti fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare l'impasto a riposo per 2-3 minuti prima dell'applicazione. La lavorazione avviene con spatola, frattazzo e cazzuola. Evitare di diluire parti di materiale in fase di indurimento, tentare di ripristinarli non darebbe lo stesso risultato. Trattare i giunti avendo cura di annegare apposito nastro di rinforzo. L'inizio dell'indurimento dipende dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo. Residui di materiale indurito nei recipienti e negli utensili utilizzati riducono il tempo di lavorazione. Solvente per la pulizia: Acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Preparare il prodotto con acqua come da scheda. Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%

Il prodotto raggiunge la sua naturale maturazione (considerando gli spessori molto bassi) entro le 24/48 ore. Spessori maggiori di quelli indicati in scheda potrebbero creare lesioni e fuoriuscita di sostanza alcalina, andando a danneggiare in maniera permanente le finiture scelte.

Ambienti fortemente umidi o periodi eccessivamente piovosi, aumentano il tempo di maturazione del prodotto. Attivarsi per prendere le dovute precauzioni in cantiere.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**
- **Punto d'inflammabilità (DIN 53213)**
- **Non rilevante**

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti, macchie di olio o residui grassi. In presenza di muffe trattare le superfici con Biosteril Detergente, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti di finitura con lo specifico additivo della linea Biosteril, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

CICLO DI APPLICAZIONE

Fissativo.

Applicare uno dei seguenti fissativi in funzione del supporto da trattare:

Uno strato di:	FIX ACRILICO	Fissativo aggrappante acrilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ANTIMUFFA	Fissativo isolante igienizzante antimuffa e antialga	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FISSATIVO	Fissativo aggrappante vinilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	EXTRAFIX	Fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica	Pigmentato	Per supporti poco assorbenti e colorati

Finitura:

Uno strato di:	MUROTEx	Stucco professionale per rasature fini
----------------	---------	--

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

MUROTEx – Specifica Prodotto

Stucco in polvere bianco, riempitivo e livellante, a finitura liscia per rasature fini (0,5-2,5 mm) di facile carteggiatura. Uniforma l'assorbimento delle superfici murali, evita la formazione di macchie nei colori sovrastanti. tipo **MUROTEx**.

Preparare il prodotto con 1 parte di polvere e due parti di acqua. Prodotto per uso l'interno, applicabile su supporti cementizi, Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia.

Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato