

SABRYA CLASSIC

01/2018 - cod.17.50



Rivestimento decorativo a finitura policromatica

- effetto cangiante
- per interni
- rapida essiccazione
- facile applicazione
- multieffetto
- ecologico, inodore



DESCRIZIONE

Rivestimento decorativo lavabile a finitura perlescente dall'aspetto metallico.

Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con contrasti di luce che valorizzano gli ambienti interni, classici e moderni.

Necessita del proprio FONDO SABRYA CLASSIC.

Colori: SILVER - GOLD - METAL - ROSSO VENEZIA (cartella colori).

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,98 kg/l
Resina/Legante	Sintetico in emulsione
Residuo secco	49% $\pm$ 0,5
Aspetto del film	Satinato perlescente
Lavabilità	Alta
COV	3,1 g/l
Confezioni	4 - 2,5 - 1 litri

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluente	Acqua potabile
Pennello spalter	10-25%
Resa indicativa	6 - 8 mq/l per mano
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità con stucco **CARSON STUCK** e lo stucco in pasta **READY** o **4U**.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico **FIX**.

Applicare una o due mani di **UNIDECOR** (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellessa o rullo (mani incrociate).

Resa indicativa: 6-8 mq/l.

Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

Diluire con acqua al 10-15% ed applicare in 2 mani fino a completa saturazione dell'intonaco.

Dopo 6-8 ore (in condizioni ottimali) procedere all'applicazione della finitura.

Il fondo può essere applicato di colore bianco o colorato nello stesso tono della finitura, o in tonalità differenti per ottenere un effetto contrasto.

APPLICAZIONE

- Effetto Pennellato

Diluire il Sabrya Classic con acqua al 10-15% ed applicare con spalter a mani incrociate fino a completa saturazione dell'intonaco evitando riquadrature o pennellate lunghe.

Attendere 4-6 ore tra le due mani.

- Effetto Pioggia

Diluire il Sabrya Classic con acqua al 5-10% ed applicare con pennellessa in due mani seguendo la pennellata in una direzione unica, evitando accumuli di prodotto.

- Effetto Texture

Applicare il fondo con rullo a pelo raso e ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare il Sabrya Classic con un pennello tipo spalter, senza diluire, lisciando in orizzontale e verticale.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.