

SV2

09/2024 - cod.23.20



Stucco in polvere per giunti su gesso e cartongesso

- forte adesione
- buona flessibilità
- finitura liscia al tatto
- facile lavorazione
- rapido in essiccazione
- interno
- carteggiabile
- spessore 0-4 mm
- consolidante
- riempitivo
- bianco opaco
- buona scorrevolezza

DESCRIZIONE

Stucco in polvere a presa, da miscelare con acqua, utilizzato per il trattamento manuale dei giunti con nastro di rinforzo. Particolarmente adatto per piccoli cantieri per la sua presa molto rapida e con clima caldo freddo.

CAMPI D'IMPIEGO

SV2 è uno speciale stucco in polvere, indicato per il trattamento di giunti di lastre in cartongesso in presenza di bande di rinforzo. Può essere anche utilizzato per la rasatura completa di lastre in cartongesso e per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere
Legante	Cemento
Colore	Bianco
Resa teorica	300-500 gr/mq per strato in funzione del supporto
Spessore per strato	0 - 4 mm
Preparazione	50% (1 parte d'acqua con 2 parti di stucco)

Brillantezza (G)	opaco
Sovraverniciabile	4 - 12 ore
Brillantezza (G)	Opaco
Applicazione	Frattazzo in acciaio o spatola
Confezioni	20 – 5 kg

MISCELAZIONE

Versare il prodotto in apposito contenitore fino a raggiungere la quantità necessaria, aggiungere acqua pulita nella seguente misura: 50% (una parte di prodotto in polvere e due parti di acqua) e mescolare a mano o con agitatore meccanico avendo cura di utilizzare recipienti ed arnesi perfettamente puliti fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Lasciare l'impasto a riposo per 2-3 minuti prima dell'applicazione. La lavorazione avviene con spatola, frattazzo e cazzuola. Evitare di diluire parti di materiale in fase di indurimento, tentare di ripristinarli non darebbe lo stesso risultato. Trattare i giunti avendo cura di annegare apposito nastro di rinforzo. L'inizio dell'indurimento dipende dalle condizioni ambientali e dal potere assorbente del sottofondo. Residui di materiale indurito nei recipienti e negli utensili utilizzati riducono il tempo di lavorazione.

PRECAUZIONI D'USO E CONSERVAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione. Preparare il prodotto con acqua come da scheda. Lavorare a temperature tra 5°C e i 35°C con U.R. <60%

Il prodotto raggiunge la sua naturale maturazione (considerando gli spessori molto bassi) entro le 24/48 ore. Spessori maggiori di quelli indicati in scheda potrebbero creare lesioni e fuoriuscita di sostanza alcalina, andando a danneggiare in maniera permanente le finiture scelte.

Ambienti fortemente umidi o periodi eccessivamente piovosi, aumentano il tempo di maturazione del prodotto. Attivarsi per prendere le dovute precauzioni in cantiere.

- **Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto) 24 mesi (teme il gelo)**

- **Punto d'infiammabilità (DIN 53213)**

- **Non rilevante**

Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire secondo le normative vigenti. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie nuove o non verniciate:

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti, macchie di olio o residui grassi. Assicurarsi che le lastre in cartongesso siano fissate opportunamente. Superfici lisce e poco assorbenti vanno trattate con specifico isolante come sotto riportato.

In presenza di muffe trattare le superfici con Biosteril Detergente, prodotto specifico per il trattamento e la prevenzione di muffe e alghe. In caso di muffe persistenti, si consiglia di additivare i prodotti di finitura con lo specifico additivo della linea Biosteril, appositamente studiato per rafforzare il trattamento e prevenire le muffe.

- Supporti murari precedentemente verniciati:

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

CICLO DI APPLICAZIONE

Fissativo.

Applicare uno dei seguenti fissativi in funzione del supporto da trattare:

Uno strato di:	FIX ACRILICO	Fissativo aggrappante acrilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FIX ANTIMUFFA	Fissativo isolante igienizzante antimuffa e antialga	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	FISSATIVO	Fissativo aggrappante vinilico	Incolore	Per supporti in buone condizioni
Uno strato di:	EXTRAFIX	Fissativo pigmentato isolante in microemulsione acrilica	Pigmentato	Per supporti poco assorbenti e colorati

Finitura:

Uno strato di:	SV2	Stucco in polvere prt giunti in geesso e cartongesso
----------------	-----	--

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 35 °C ed U.R. superiore a 60%.

Avvertenze: Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E PREVENTIVI

SV2 – Specifica Prodotto

Stucco in polvere a presa rapida, da miscelare con acqua, utilizzato per il trattamento manuale dei giunti con nastro di rinforzo. Particolarmente indiato per piccoli cantieri per la sua presa molto rapida, tipo **SV2**.

Preparare il prodotto con 1 parte di polvere e due parti di acqua. **SV2** è uno speciale stucco in polvere, indicato per il trattamento di giunti di lastre in cartongesso in presenza di bande di rinforzo. Può essere anche utilizzato per la rasatura completa di lastre in cartongesso e per piccole riparazioni di parti in gesso o cartongesso ammalorate

PILLOLA IN: FORMATIVA

Vantaggi dello stucco in polvere SV2 per gesso e cartongesso

Sv2, nonostante richieda una preparazione iniziale, offre diversi vantaggi rispetto a quello in pasta, soprattutto per lavori di una certa entità o per chi preferisce un maggiore controllo sulla consistenza del prodotto finale.

Ecco i principali vantaggi:

- **Versatilità:** Lo stucco in polvere consente di creare miscele con diverse consistenze, adattandosi a ogni tipo di lavorazione e spessore richiesto. Puoi ottenere un composto più denso per riempire meglio o uno più fluido per creare una finitura liscia.
- **Rendimento:** Generalmente, lo stucco in polvere ha un rendimento maggiore rispetto a quello in pasta, risultando più economico a lungo termine, soprattutto per lavori su grandi superfici.
- **Tempo di lavorabilità:** La velocità di asciugatura dello stucco in polvere può essere regolata in base alle proprie esigenze aggiungendo più o meno acqua. Questo ti permette di avere più tempo per lavorare il materiale.
- **Resistenza:** Gli stucchi in polvere, una volta induriti, offrono un'elevata resistenza e durabilità, garantendo una finitura duratura nel tempo.
- **Economicità:** Come già accennato, il costo per metro quadrato è generalmente inferiore rispetto allo stucco in pasta, soprattutto per grandi quantità.

Quando scegliere lo stucco in polvere:

- **Grandi superfici:** Per lavori di ristrutturazione o finitura di ambienti molto ampi, lo stucco in polvere è più conveniente.
- **Lavori di precisione:** Se hai bisogno di un controllo preciso sulla consistenza del prodotto, lo stucco in polvere ti permette di personalizzare la miscela in base alle tue esigenze.

Attenzioni:

- **Preparazione:** Richiede tempo e attenzione per preparare la miscela con le giuste proporzioni, evitando grumi e irregolarità.
- **Tempo di asciugatura:** Generalmente, il tempo di asciugatura è leggermente superiore rispetto allo stucco in pasta.
- **Polverosità:** Durante la miscelazione e l'applicazione può creare più polvere rispetto allo stucco in pasta.